

Б-0

№	Наименование показателя	Б-0			Метод испытания
		112±6	125±6	140±8	
1	Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее	260	290	340	ДСТУ ISO 2759
2	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀) г/м ² : - для верхней стороны - для нижней стороны, не менее		20-45 70		ДСТУ 3549 ISO 535
3	Усилие сжатия на коротком расстоянии в поперечном направлении, SCT, кН/м, не менее	1,7	1,9	2,2	ISO 9895
4	Влажность, %		6,0-9,0		ГОСТ 13525.19 ISO 287

Условия испытаний: (23±1)°С, (50±2)%.
Дата спецификации: 01.08.2019.
Цифры, указанные выше, могут быть изменены по техническим причинам.

Упаковка

Роль	ширина:	max 2500 мм	min 500 мм
	диаметр:	max 1400 мм	min 950 мм
	типы упаковки:	бумага	
	гильза:	150 мм	