

КТУ-ВП

№	Наименование показателя	КТУ-ВП		Метод испытания
		140±8	175±12	
1	Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее	340	380	ДСТУ ISO 2759
2	Усилие сжатия на коротком расстоянии в поперечном направлении, (SCT), кН/м, не менее	2,2	2,9	ISO 9895
3	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании г/м ² : - (Кобб ₁₈₀₀) для верхней стороны, не более - (Кобб ₆₀) для нижней стороны, не более	100 45		ДСТУ 3549 ISO 535
4	Влагопрочность картона (20 мин.), ширина полосы 15мм, %, не менее	6,0		ДСТУ ISO 3781
5	Влажность, %	6,0-9,0		ГОСТ 13525.19 ДСТУ EN ISO 287

Условия испытаний: (23±1)°С, (50±2)%.
Дата спецификации: 01.08.2019.
Цифры, указанные выше, могут быть изменены по техническим причинам.

Упаковка

Роль	ширина:	max 2500 мм	min 500 мм
	диаметр:	max 1400 мм	min 950 мм
	типы упаковки:	бумага	
	гильза:	150 мм	