

Б-0

№	Найменування показника	Б-0			Метод випробування
		112±6	125±6	140±8	
1	Абсолютний опір продавлюванню, кПа, не менше	260	290	340	ДСТУ ISO 2759
2	Зусилля стиснення на короткій відстані у поперечному напрямі, SCT, кН/м, не менше	1,7	1,9	2,2	ISO 9895
3	Поверхнева вбирність води під час однобічного змочування (Кобб ₆₀), г/м ² : - для верхньої сторони - для нижньої сторони, не менше		20-45 70		ДСТУ 3549 ISO 535
4	Вологість, %		6,0-9,0		ГОСТ 13525.19 ISO 287

Умови проведення випробувань: (23±1)°С, (50±2)%.
Дата специфікації: 01.08.2019.
Цифри, зазначені вище, можуть бути змінені з технічних причин.

Пакування

Роль	ширина:	max 2500 мм	min 500 мм
	діаметр:	max 1400 мм	min 950 мм
	тип пакування:	папір	
	гільза:	150 мм	