

КТУ-ВП

№	Найменування показника	КТУ-ВП		Метод випробування
		140±8	175±12	
1	Абсолютний опір продавлюванню, кПа, не менше	340	380	ДСТУ ISO 2759
2	Поверхнева вбирність води під час однобічного змочування, г/м ² : - (Кобб ₁₈₀₀) для верхньої сторони, не більше - (Кобб ₆₀) для нижньої сторони, не більше	100 45	100 45	ДСТУ 3549 ISO 535
3	Зусилля стиснення на короткій відстані у поперечному напрямі, SCT, кН/м, не менше	2,1	2,8	ISO 9895
4	Вологоміцність картону (20 хв.), ширина смуги 15мм, %, не менше		6,0	ДСТУ ISO 3781
5	Вологість, %		6,0-8,0	ГОСТ 13525.19 ДСТУ EN ISO 287

Умови проведення випробувань: (23±1)°С, (50±2)%
Дата специфікації: 21.10.2019.
Цифри, зазначені вище, можуть бути змінені з технічних причин.

Пакування

Роль	ширина:	max 2500 мм	min 500 мм
	діаметр:	max 1400 мм	min 950 мм
	тип пакування:	папір	
	гільза:	150 мм	

