

# DivoEco®UD3

№	Наименование показателя	Номинальные показатели							Метод испытания	Допустимые отклонения
		170	215	260	290	непроклеенный				
						320	340	410		
1	Масса картона площадью 1 м <sup>2</sup> , г	170	215	260	290	320	340	410	ДСТУ 2297	±3%
2	Толщина, мкм	220	290	350	395	445	470	580	ДСТУ EN 20534	±5%
3	Жесткость L&W (5°), мНм: - в поперечном направлении - в машинном направлении	-	2,9 12,5	5,5 21,1	7,8 29,6	10,2 37,7	12,6 44,2	21,4 67,9	DIN 53121	±15%
4	Поверхностная впитываемость воды во время одностороннего смачивания (Кобб <sub>60</sub> ), г/м <sup>2</sup> : - для верхнего слоя; - для нижней стороны		не более 50 не более 100			не менее 100			ДСТУ 3549 ISO 535	
5	Белизна верхнего слоя картона, %, не менее				46				ДСТУ ISO 2470	

Условия проведения испытаний: (23±1) °С, (50±2)%.  
Дата спецификации: 01.02.2020.  
Цифры, указанные выше, могут быть изменены по техническим причинам.

## Упаковка

Лист	ширина:	max 1580 мм	min 470 мм
	длина:	max 1580 мм	min 520 мм
	высота кипы:	max 1400 мм	min 800 мм
	типы упаковки:	термоусадочная пленка, кипа на поддоне с ошиновкой	

Роль	ширина:	max 2500 мм	min 500 мм
	диаметр:	max 1400 мм	min 950 мм
	типы упаковки:	бумага	
	гильза:	150 мм	

