

DivoPack®UD1

№	Наименование показателя	Нормативные значения						Метод испытания	Допустимые отклонения
		170	220	250	310	непроклеенный			
						350	410		
1	Масса картона площадью 1 м ² , г	170	220	250	310	350	410	ДСТУ 2297	±3%
2	Толщина, мкм	220	290	340	420	450	580	ДСТУ EN 20534	±5%
3	Жесткость L&W (5°), мНм: - в поперечном направлении - в машинном направлении	-	3,2 13,8	4,4 18,6	9,8 34,3	14,5 50,6	22,3 73,7	DIN 53121	±15%
4	Поверхностная впитываемость воды во время одностороннего смачивания (Кобб ₆₀), г/м ² : - для верхнего слоя; - для нижней стороны	не более 50 не более 100				не менее 100		ДСТУ 3549 ISO 535	
5	Белизна верхнего слоя картона, % не менее	76						ДСТУ ISO 2470-2	

Условия проведения испытаний: (23±1) °С, (50±2)%.
Дата спецификации: 01.12.2019.
Цифры, указанные выше, могут быть изменены по техническим причинам.

Упаковка

Лист	ширина:	max 1580 мм	min 470 мм
	длина:	max 1580 мм	min 520 мм
	высота кипы:	max 1400 мм	min 800 мм
	типы упаковки:	термоусадочная пленка, кипа на поддоне с ошиновкой	

Роль	ширина:	max 2500 мм	min 500 мм
	диаметр:	max 1400 мм	min 950 мм
	типы упаковки:	бумага	
	гильза:	150 мм	

