

DivoPack®UD1

№	Найменування показника	Нормативні значення						Метод випробування	Допустимі відхилення
		170	220	250	310	непроклеєний			
						350	410		
1	Маса картону площею 1 м ² , г	170	220	250	310	350	410	ДСТУ 2297	±3%
2	Товщина, мкм	220	290	340	420	450	580	ДСТУ EN 20534	±5%
3	Жорсткість L&W (5°), мНм:								
	- CD	-	3,2	4,4	9,8	14,5	22,3	DIN 53121	±15%
- MD	-	13,8	18,6	34,3	50,6	73,7			
4	Поверхнева вбирність води під час однобічного змочування (Кобб ₆₀), г/м ² :							ДСТУ 3549 ISO 535	
	- для поверхневого шару		не більше 50			не менше 100			
	- для нижнього шару		не більше 100						
5	Білість поверхневого шару, %, не менше				76			ДСТУ ISO 2470-2	

Умови проведення випробувань: (23±1) °C, (50±2)%.
Дата специфікації: 01.12.2019.
Цифри, зазначені вище, можуть бути змінені з технічних причин.

Пакування

Аркуш	ширина:	max 1580 мм	min 470 мм
	довжина:	max 1580 мм	min 520 мм
	висота кіпи:	max 1400 мм	min 800 мм
	тип пакування:	термозбіжна плівка, кіпа на піддоні з ошиновкою	

Роль	ширина:	max 2500 мм	min 500 мм
	діаметр:	max 1400 мм	min 950 мм
	тип пакування:	папір	
	гільза:	150 мм	

