

DivoPrint® GD3

№	Найменування показника	Нормативні значення						Метод випробування	Допустимі відхилення
		230	250	280	310	350	370		
1	Маса картону площею 1 м ² , г	230	250	280	310	350	370	ДСТУ 2297	±3%
2	Товщина, мкм	280	310	350	400	450	480	ДСТУ EN 20534	±5%
3	Жорсткість L&W (5°), мНм: - CD - MD	2,7	4,0	5,3	7,8	11,2	13,6	DIN 53121	±15%
		9,7	14,6	19,4	25,6	36,0	42,3		
4	Білість поверхневого шару, %	82						ДСТУ 2570 ISO 2470-2	±2

Умови проведення випробувань: (23±1)°C, (50±2)%.
Дата специфікації: 01.05.2020.
Цифри, зазначені вище, можуть бути змінені з технічних причин.

Картон відповідає гігієнічним вимогам Законодавства України.

Пакування

Аркуш	ширина:	max 1580 мм	min 470 мм
	довжина:	max 1580 мм	min 520 мм
	висота кіпи:	max 1400 мм	min 800 мм
	тип пакування:	термозбіжна плівка, кіпа на піддоні з ошиновкою	

Роль	ширина:	max 2500 мм	min 500 мм
	діаметр:	max 1400 мм	min 950 мм
	тип пакування:	папір	
	гільза:	150 мм	