

DivoBoard GDBD

№	Найменування показника	Нормативні значення			Метод випробування	Допустимі відхилення
		380	400	440		
1	Маса картону площею 1 м ² , г	380	400	440	ДСТУ 2297	±3%
2	Товщина, мкм	490	510	580	ДСТУ EN 20534	±5%
3	Жорсткість L&W (5°), мНм: - CD - MD	15,5 46,6	19,4 58,3	25,2 73,2	DIN 53121	±15%
4	Білість поверхневого шару, %		82		ДСТУ ISO 2570 ISO 2470-2	±2

Умови проведення випробувань: (23±1)°C, (50±2)%.
Дата специфікації: 01.05.2020.
Цифри, зазначені вище, можуть бути змінені з технічних причин.

Картон відповідає гігієнічним вимогам Законодавства України.

Пакування

Аркуш	ширина:	max 1580 мм	min 470 мм
	довжина:	max 1580 мм	min 520 мм
	висота кіпи:	max 1400 мм	min 800 мм
	тип пакування:	термозбіжна плівка, кіпа на піддоні з ошиновкою	

Роль	ширина:	max 2500 мм	min 500 мм
	діаметр:	max 1400 мм	min 950 мм
	тип пакування:	папір	
	гільза:	150 мм	