

# LIN GD3

№	Наименование показателя	Нормативные значения			Метод испытания	Допустимые отклонения
		155	180	200		
1	Масса картона площадью 1 м <sup>2</sup> , г	155	180	200	ДСТУ 2297	±3%
2	Толщина, мкм	170	200	220	ДСТУ EN 20534	±5%
3	Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа	300	350	360	ДСТУ ISO 2759	-10%
4	Усилие сжатия на коротком расстоянии, SCT, кН/м	2,1	2,4	2,4	ISO 9895	-0.2%
5	Поверхностная впитываемость воды (Кобб <sub>60</sub> ), нижней стороны картона г/м <sup>2</sup> , не более		100		ДСТУ 3549 ISO 535	
6	Белизна верхнего слоя, %		82		ДСТУ 2570 ISO 2470-2	±2.0%

Условия проведения испытаний: (23±1) °С, (50±2)%  
 Дата спецификации: 25.08.2020.  
 Цифры, указанные выше, могут быть изменены по техническим причинам.

Картон соответствует гигиеническим требованиям Законодательства Украины.

## Упаковка

Роль	ширина:	max 2500 мм	min 500 мм
	диаметр:	max 1400 мм	min 950 мм
	типы упаковки:	бумага	
	гильза:	150 мм	

