

LIN GD3

№	Найменування показника	Нормативні значення			Метод випробування	Допустимі відхилення
		155	180	200		
1	Маса картону площею 1 м ² , г	155	180	200	ДСТУ 2297	±3%
2	Товщина, мкм	170	200	220	ДСТУ EN 20534	±5%
3	Абсолютний опір продавлюванню, кПа	300	350	360	ДСТУ ISO 2759	-10%
4	Зусилля стиснення на короткій відстані, SCT, кН/м	2,1	2,4	2,4	ISO 9895	-0.2%
5	Поверхнева вбирність води за методом Кобб ₆₀ , нижньої сторони картону г/м ² , не більше		100		ДСТУ 3549 ISO 535	
6	Білість поверхневого шару, %		82		ДСТУ 2570 ISO 2470-2	±2.0%

Умови проведення випробувань: (23±1)°C, (50±2)%.
Дата специфікації: 25.08.2020.
Цифри, зазначені вище, можуть бути змінені з технічних причин.

Картон відповідає гігієнічним вимогам Законодавства України.

Пакування

Роль	ширина:	max 2500 мм	min 500 мм
	діаметр:	max 1400 мм	min 950 мм
	тип пакування:	папір	
	гільза:	150 мм	