

DivoLux®GD2

№	Наименование показателя	Номинальные показатели										Метод испытания	Допустимые отклонения
		200	230	250	280	300	320	340	380	400	440		
1	Масса картона площадью 1 м ² , г	200	230	250	280	300	320	340	380	400	440	ДСТУ 2297	±3%
2	Толщина, мкм	220	280	310	350	380	400	440	480	520	580	ДСТУ EN 20534	±5%
3	Жесткость L&W (5°), мНм:											DIN 53121	±15%
	- в поперечном направлении	-	3,0	4,4	5,8	7,8	9,2	10,7	16,5	19,4	25,2		
	- в машинном направлении	-	11,5	15,5	21,0	26,2	30,4	37,4	51,2	56,3	73,2		
4	Белизна верхнего слоя, %						86					ДСТУ 2570 ISO 2470-2	±2

Условия проведения испытаний: (23±1)°С, (50±2)%
Дата спецификации: 01.05.2020.
Цифры, указанные выше, могут быть изменены по техническим причинам.

Картон соответствует гигиеническим требованиям Законодательства Украины.

Упаковка

Лист	ширина:	max 1580 мм	min 470 мм
	длина:	max 1580 мм	min 520 мм
	высота кипы:	max 1400 мм	min 800 мм
	типы упаковки:	термоусадочная пленка, кипа на поддоне с ошиновкой	

Роль	ширина:	max 2500 мм	min 500 мм
	диаметр:	max 1400 мм	min 950 мм
	типы упаковки:	бумага	
	гильза:	150 мм	