

DivoLux®GD2

№	Найменування показника	Нормативні значення										Метод випробування	Допустимі відхилення
		200	230	250	280	300	320	340	380	400	440		
1	Маса картону площею 1 м ² , г	200	230	250	280	300	320	340	380	400	440	ДСТУ 2297	±3%
2	Товщина, мкм	220	280	310	350	380	400	440	480	520	580	ДСТУ EN 20534	±5%
3	Жорсткість L&W (5°), мНм:											DIN 53121	±15%
	- CD	-	3,0	4,4	5,8	7,8	9,2	10,7	16,5	19,4	25,2		
	- MD	-	11,5	15,5	21,0	26,2	30,4	37,4	51,2	56,3	73,2		
4	Білість поверхневого шару, %					86						ДСТУ 2570 ISO 2470-2	±2

Умови проведення випробувань: (23±1)°C, (50±2)%.
Дата специфікації: 01.05.2020.
Цифри, зазначені вище, можуть бути змінені з технічних причин.

Картон відповідає гігієнічним вимогам Законодавства України.

Пакування

Аркуш	ширина:	max 1580 мм	min 470 мм
	довжина:	max 1580 мм	min 520 мм
	висота кіпи:	max 1400 мм	min 800 мм
	тип пакування:	термозбіжна плівка, кіпа на піддоні з ошиновкою	

Роль	ширина:	max 2500 мм	min 500 мм
	діаметр:	max 1400 мм	min 950 мм
	тип пакування:	папір	
	гільза:	150 мм	