

TLW

№	Найменування показника	TLW			Метод випробування	Допустимі відхилення
		130	150	200		
1	Абсолютний опір продавлюванню, кПа, не менше	325	375	500	ISO 2759	-20%
2	Поверхнева вбирність води під час однобічного змочування (Кобб ₆₀), г/м ² : - нижній шар, не менше - верхній шар		70 20-45		ДСТУ EN ISO 535	-
3	Зусилля стиснення на короткій відстані у поперечному напрямі, SCT, кН/м, не менше	1,9	2,2	2,9	ISO 9895	-10%
4	Білість поверхневого шару, %		60		ДСТУ ISO 2470	±2%
5	Вологість, %		7,0±1,0		ДСТУ EN ISO 287	-

Умови проведення випробувань: (23±1)°C, (50±2)%.
Дата специфікації: 22.12.2020.
Цифри, зазначені вище, можуть бути змінені з технічних причин.

Пакування

Роль	ширина:	max 2500 мм	min 500 мм
	діаметр:	max 1400 мм	min 950 мм
	тип пакування:	папір	
	гільза:	150 мм	