

## КАРТОН ГОФРОВАНИЙ П'ЯТИШАРОВИЙ ТУ У 21.2-05509659-028-2009

Марка картону	Абсолютний опір продавлюванню	Питомий опір розриву з прикладанням руйнівного зусилля вздовж гофрів за лінії рилювання після виконання одного подвійного перегину на 180°	Опір торцевому стисненню вздовж гофрів	Вологість
	МПа, не менше	кН/м, не менше	кН/м, не менше	%
<b>ТУ У 21.2-05509659-028: 2009</b>				
ПК-31	0,8	6	5,0	6,0-12,0
ПК-32	0,9	7	6,0	6,0-12,0
ПК-33	1,0	10	8,0	6,0-12,0
ПК-34	1,1	12	10,0	6,0-12,0
ПК-35	1,2	13	12,0	6,0-12,0
П-31	1,1	7	5,0	6,0-12,0
П-32	1,4	10	6,0	6,0-12,0
П-33	1,7	13	8,0	6,0-12,0
П-34	2,0	15	10,0	6,0-12,0
П-35	2,3	17	12,0	6,0-12,0
П-36	2,5	19	15,0	6,0-12,0
П-37	2,8	21	17,0	6,0-12,0

Картон гофрований виготовляється в аркушах.

Гранічне відхилення розмірів аркушів:

-за довжиною аркуша  $\pm 10$  мм

-за шириною аркуша  $\pm 5$  мм

Косість аркуша картону гофрованого не повинна перевищувати 10 мм на 1 м довжини.