

КАРТОН ГОФРОВАНИЙ ТРИШАРОВИЙ ТУ У 21.2-05509659-028-2009

Марка картону	Абсолютний опір продавлюванню	Питомий опір розриву з прикладанням руйнівного зусилля вздовж гофрів за лінії рилювання після виконання одного подвійного перегину на 180°	Опір торцевому стисненню вздовж гофрів	Опір розшаруванню	Вологість
	МПа, не менше	кН/м, не менше	кН/м, не менше	кН/м, не менше	%
ТУ У 21.2-05509659-028: 2009					
ТК-20	-	-	1,0	0,2	6,0-12,0
ТК-21	-	3	2,2	0,3	6,0-12,0
ТК-22	0,4	4	3,0	0,3	6,0-12,0
ТК-23	0,6	6	3,8	0,3	6,0-12,0
ТК-24	0,7	7	4,6	0,3	6,0-12,0
ТК-25	0,8	8	5,4	0,3	6,0-12,0
ТК-26	0,9	9	6,2	0,3	6,0-12,0
ТК-27	1,0	10	7,0	0,3	6,0-12,0
ТК-28	1,1	11	8,5	0,3	6,0-12,0
ТК-29	1,2	12	10,0	0,3	6,0-12,0
Т-21	0,7	4	2,2	0,2	6,0-12,0
Т-22	0,9	6	3,0	0,2	6,0-12,0
Т-23	1,1	7	3,8	0,2	6,0-12,0
Т-24	1,2	8	4,6	0,2	6,0-12,0
Т-25	1,3	9	5,4	0,2	6,0-12,0
Т-26	1,5	10	6,2	0,2	6,0-12,0

Картон гофрований виготовляється в аркушах.

Гранічне відхилення розмірів аркушів:

-за довжиною аркуша ± 10 мм

-за шириною аркуша ± 5 мм

Косість аркуша картону гофрованого не повинна перевищувати 10 мм на 1 м довжини.