

ПАПІР САНИТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ МАРКА СГ ПО ТУ У 17.1-05509659-033:2013

Одношаровий папір				
Маса	Ступінь крепування	Руйнівне зусилля у сухому стані, (ширина смужки 15 мм)		Руйнівне зусилля у вологому стані для волого міцного паперу (ширина смужки 15 мм)
		в машинному напрямі	в поперечному напрямі	середнє значення за двома напрямі
г/м ²	%, не менше	Н, не менше		Н, не менше
15,0±1,0	10,0-18,0	1,6	0,8	0,2
16,0±1,0	10,0-18,0	1,8	0,9	0,2
17,0±1,0	10,0-18,0	2,1	1,1	0,2
18,0±1,0	10,0-18,0	2,3	1,3	0,2
19,0±1,0	10,0-18,0	3,0	1,5	0,2
20,0±1,0	10,0-18,0	3,4	1,7	0,2
22,0±1,0	10,0-18,0	3,7	2,0	0,3
24,0±1,0	10,0-18,0	4,0	2,2	0,3
26,0±1,0	10,0-18,0	4,3	2,4	0,5
28,0±1,0	10,0-18,0	4,6	2,6	0,5
29,0±1,0	10,0-18,0	4,8	2,7	0,6
35,0±2,0	10,0-18,0	5,8	3,2	0,6
40,0±2,0	10,0-18,0	6,6	3,6	0,7
45,0±3,0	10,0-18,0	7,4	4,0	0
Капілярне поглинання, середнє за двома напрямі мм, не менше				22
рН водної витяжки, од. рН				4,5-9,1
Вологість, %				6 (+2/-1,5)
Вологоміцність (із вологостійкою речовиною), не менше				15
Білість, %, без оптичного відбілювача, не менше				80
Умови випробовувань: відносна вологість, %				50±2
температура, °С				23±1