

БУМАГА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКА СГ ПО ТУ У 17.1-05509659-033:2013

Однослойная бумага				
Масса	Степень крепирования	Разрушающее усилие в сухом состоянии, (ширина полоски 15 мм)		Разрушающее усилие во влажном состоянии для влажно прочной бумаги (ширина полоски 15 мм)
		в машинном направлении	в поперечном направлении	Среднее значение по двум направлениям
г/м ²	%, не менее	Н, не менее		Н, не менее
15,0±1,0	10,0-18,0	1,6	0,8	0,2
16,0±1,0	10,0-18,0	1,8	0,9	0,2
17,0±1,0	10,0-18,0	2,1	1,1	0,2
18,0±1,0	10,0-18,0	2,3	1,3	0,2
19,0±1,0	10,0-18,0	3,0	1,5	0,2
20,0±1,0	10,0-18,0	3,4	1,7	0,2
22,0±1,0	10,0-18,0	3,7	2,0	0,3
24,0±1,0	10,0-18,0	4,0	2,2	0,3
26,0±1,0	10,0-18,0	4,3	2,4	0,5
28,0±1,0	10,0-18,0	4,6	2,6	0,5
29,0±1,0	10,0-18,0	4,8	2,7	0,6
35,0±2,0	10,0-18,0	5,8	3,2	0,6
40,0±2,0	10,0-18,0	6,6	3,6	0,7
45,0±3,0	10,0-18,0	7,4	4,0	0
Капиллярная впитываемость, средняя по двум направлениям мм, не менее				22
рНхэ водной вытяжки, ед. рН				4,5-9,1
Влажность, %				6 (+2/-1,5)
Влагопрочность с влагопрочным веществом, не менее				15
Белизна, %, не менее без оптического отбеливателя				80
Условия испытаний: относительная влажность, % температура, °С				50±2 23±1