

GT2

№	Наименование показателя	Номинальные показатели			Метод испытания	Допустимые отклонения
		300	400	440		
1	Масса картона площадью 1 м ² , г	300	400	440	ДСТУ 2297	±3%
2	Толщина, мкм	365	505	560	ДСТУ EN 20534	±5%
3	Жесткость L&W (5°), мНм: - в поперечном направлении - в машинном направлении	7,3 20,4	19,4 56,3	26,2 70,9	DIN 53121	±15%
4	Белизна верхнего слоя, %		86		ДСТУ 2570 ISO 2470-2	±2

Условия испытаний (23±1)°С, (50±2)%
Дата спецификации: 01.06.2020.
Цифры, указанные выше, могут быть изменены по техническим причинам.

Картон соответствует гигиеническим требованиям Законодательства Украины.

Упаковка

Лист	ширина:	max 1580 мм	max 470 мм
	длина:	max 1580 мм	max 520 мм
	высота кипы:	max 1400 мм	max 800 мм
	типы упаковки:	термоусадочная пленка, кипа на поддоне с ошиновкой	

Роль	ширина:	max 2500 мм	min 500 мм
	диаметр:	max 1400 мм	min 950 мм
	типы упаковки:	бумага	
	гильза:	150 мм	

