

GT2

№	Найменування показника	Нормативні значення			Метод випробування	Допустимі відхилення
		300	400	440		
1	Маса картону площею 1 м ² , г	300	400	440	ДСТУ 2297	±3%
2	Товщина, мкм	365	505	560	ДСТУ EN 20534	±5%
3	Жорсткість L&W (5°), мНм: - CD - MD	7,3 20,4	19,4 56,3	26,2 70,9	DIN 53121	±15%
4	Білість поверхневого шару, %		86		ДСТУ 2570 ISO 2470-2	±2

Умови проведення випробувань: (23±1)°C, (50±2)%.
Дата специфікації: 01.06.2020.
Цифри, зазначені вище, можуть бути змінені з технічних причин.

Картон відповідає гігієнічним вимогам Законодавства України.

Пакування

Аркуш	ширина:	max 1580 мм	min 470 мм
	довжина:	max 1580 мм	min 520 мм
	висота кіпи:	max 1400 мм	min 800 мм
	тип пакування:	термозбіжна плівка, кіпа на піддоні з ошиновкою	

Роль	ширина:	max 2500 мм	min 500 мм
	діаметр:	max 1400 мм	min 950 мм
	тип пакування:	папір	
	гільза:	150 мм	

